

	SPECIFICA TECNICA	STE11F22
	Prodotti chimici per fabbricazione carta	Rev. 00
	COLLANTE IN MASSA	15/ 7/2013
Sistema di Gestione per la Qualità		

La presente specifica stabilisce le caratteristiche dell'alchidichetene (AKD) emulsionato in acqua idoneo per processo di collatura impasto per carta.

Il materiale oggetto della presente scheda tecnica deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Inoltre, deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico: Liquido

Densità: 1,00 ÷ 1,04 [g/cm³]

pH: 2,5 ÷ 4,0

Contenuto in solidi: ≤ 15%

Le caratteristiche del materiale dovranno essere riportate in apposite schede tecniche descrittive nelle quali saranno riportate tutte le caratteristiche chimico-fisiche idonee ad identificare il prodotto, del quale dovrà essere precisato nome commerciale e produttore.

Prova industriale

Il nuovo materiale, prima di essere immesso definitivamente nel ciclo produttivo, deve essere valutato, tramite una prova industriale, per verificare le sue performance in termine di rendimento. La prova si riterrà superata se il consumo specifico di materiale sarà inferiore a 11,0 Kg di materiale tal quale per ogni tonnellata di carta prodotta.

Assistenza tecnica

Durante le fasi di qualifica del materiale e nel periodo di avviamento dell'uso del prodotto la Ditta fornitrice, dovrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi per facilitare le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi.

Durante l'uso del materiale, in caso di disfunzioni e/o anomalie in cui si sia accertata una causa attribuibile al materiale, la Ditta fornitrice dovrà garantire l'assistenza, entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di intervento inoltrata dallo Stabilimento di Foggia mediante fax, di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

**Questo Documento della Qualità è di proprietà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Sono vietate copie e distribuzioni non espressamente autorizzate.**

0	15/7/2013	Prima emissione	F. Antonelli	G. Inzucchi	S.Cancellaro
			G. Spataro	A.Di Masi	
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione

	SPECIFICA TECNICA	STE11F22
	Prodotti chimici per fabbricazione carta	Rev. 00
	<i>COLLANTE IN MASSA</i>	10/ 5/2013
Sistema di Gestione per la Qualità		

Modalità di fornitura

Il materiale deve essere fornito sfuso in autocisterne.

La ditta fornitrice deve provvedere alla consegna del quantitativo richiesto, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta telefonica, confermata a mezzo fax o e-mail.

La ditta deve accompagnare il materiale fornito con apposita bolla, redatta esclusivamente in lingua italiana, descrittiva della merce consegnata e riportante il numero IPZS dell'ordinativo/contratto di riferimento.

Un giorno prima della consegna il fornitore deve fornire allo stabilimento di Foggia, tramite fax al seguente numero 0881796148, le seguenti informazioni:

- Dati del mezzo utilizzato per la consegna;
- Dati del materiale da consegnare (denominazione materiale e riferimento dell'ordine IPZS);
- Dati dell'autista.

Gli orari di ogni consegna saranno concordati e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

Identificazione del lotto

Per ogni rifornimento effettuato, il materiale deve essere opportunamente identificato in maniera tale da garantire la tracciabilità del lotto di produzione.

Documentazione da fornire per ogni consegna

All'atto di ogni rifornimento, insieme al documento di trasporto, deve essere consegnata allo stabilimento destinatario della merce:

- La certificazione di provenienza del materiale (Produttore e stabilimento di produzione)
- la scheda di sicurezza del prodotto redatta in lingua italiana, conforme alle vigenti normative e aggiornata conformemente al regolamento REACH;
- istruzioni dettagliate dei comportamenti da evitare e delle istruzioni operative da eseguire in caso di incidenti, sversamenti o fuoriuscite del prodotto che possono interessare i lavoratori o l'ambiente;
- la dichiarazioni di conformità del lotto alla presente specifica.

Aggiornamento documenti

Nel caso di modifica del materiale fornito, il fornitore deve trasmettere tempestivamente a mezzo fax, al seguente numero 0881 777529, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del materiale aggiornate.